



**SERIA Q161**

## ECOSUBLIFIX

**WYKOŃCZENIE POWŁOKI:  
GŁADKA MATOWA**

Farby bazowe Ecosublifix z serii Q161 zapewniają doskonałe właściwości transferowe dla folii sublimacyjnych z efektem drewna i są połączone z doskonałą ochroną przed czynnikami atmosferycznymi. Dzięki różnym odcieniom dostępnym na magazynie, pokrywają nieograniczoną gamę możliwych dekoracji końcowych.

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- **Wykończenie:** gładki mat
- **Połysk:** od 5 do 30 + 1-5 jednostek
- **Gęstość:** od 1,25 do 1,40 gr / cm<sup>3</sup> w zależności od koloru
- **Grubość warstwy:** od 90 do 120 μm w zależności od koloru
- **Przyczepność:** Gt 0 DIN 53151
- **Uderzenie:** > 25 cm / kg ISO 6272
- **Bańki:** > 5 mm ISO 1520
- **Gięcie trzpieniowe:** > 5 mm ISO1590
- **NSS:** 1000h 0,5 mm ASTM B 117-94
- **Odporność na wilgoć:** 1000h bez zmian ISO 6270
- **Przyspieszone starzenie:** 1000 godzin, <50% utrata połysku (specyfikacja Qualicoat CI.1) ISO 16474-2
- **Floryda:** 12 miesięcy, <50% utrata połysku (specyfikacja Qualicoat CI.1) ISO 2810
- **Warunki utwardzania:** 200°C x 15-20' (temperatura obiektu)